

## FIOS FLUXADOS PARA RECOBRIMENTO / REVESTIMENTO : O-CH

### Classificação:

EN 14700 : T Fe 15

### Descrição técnica:


Fio fluxado auto protegido com núcleo de ferro fundido com 27% Cr e 5% C. O material depositado contém corboretos de Cr e oferece elevada resistência à abrasão e à erosão. A fim de minimizar fissuras, deve obedecer-se ao pré-aquecimento e controlo de temperatura. Utilizado maioritariamente em retroescavadoras e equipamentos giratórios.

### Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente> 20° C).

Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

### Posições de soldadura:



### Composição Química:

C	Mn	Si	Cr
5.00	1.50	1.50	27.0

Polaridade Aconselhada:



### Propriedades mecânicas:

**DUREZA (HRC)**

60-62

Referência	Designação	Kg/Bobine	Bobines/Palete	Kg/Palete
FFLOREC16	FIO FLUXADO RECOBRIMENTO O-CH 1,20MM	15,00	Sem info.	Sem info.
FFLOREC14	FIO FLUXADO RECOBRIMENTO O-CH 1,60MM	15,00	Sem info.	Sem info.