

## FIO FLUXADO PARA RECOBRIMENTO / REVESTIMENTO : O-GP

### Classificação:

EN 14700 : T Fe 9

### Descrição técnica:


Fio fluxado auto protegido para recobrimento. Depósito com excelentes propriedades de endurecimento. Altamente resistente ao impacto e altas pressões.

### Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente> 20° C).

Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

### Posições de soldadura:



### Composição Química:

C	Mn	Si	Cr
0.40	16	0.5	14

Polaridade Aconselhada:



### Propriedades mecânicas:

DUREZA (HB)	DUREZA (HRC)
200-240	45-55

Referência	Designação	Kg/Bobine	Bobines/Palete	Kg/Palete
FFLOREC22	FIO FLUXADO RECOBRIMENTO O-GP 1,60MM	15,00	Sem info.	Sem info.