

FIOS FLUXADOS PARA RECOBRIMENTO / REVESTIMENTO : FCO 510

Classificação:

EN 14700 : T Z Fe 14
DIN 8555 : MF 10-GF-60-G


Descrição técnica:

Fio fluxado com liga Cr para soldaduras resistentes à abrasão e elevada tensão. O depósito do metal de soldadura é composto por uma matriz de aços inoxidáveis e carbonetos de Cr. A sua principal aplicação é no revestimento duro de placas de desgaste.

Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente> 20° C).
Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

Posições de soldadura:



Composição Química:

C	Si	Mn	Cr
2.50	1.5	0.15	23.00

Polaridade Aconselhada:



Propriedades mecânicas:

DUREZA (HRC)	ÍNDICE DE DESGASTE
60	37.7

Referência	Designação	Kg/Bobine	Bobines/Palete	Kg/Palete
FFLFCO51001	FIO FLUXADO FCO 510 1,60mm	15,00	Sem info.	Sem info.