

FIO SÓLIDO PARA SOLDADURA DE AÇOS DE BAIXA LIGA : CORTEN

Classificação:

AWS / ASME SFA - 5.28 : ER 80 S-G EN ISO 14341 A: G 50 4 C1/M21 Z3Ni1

EN ISO 636 - A: W Z3Ni1

Descrição técnica:


Fio sólido para soldadura de aços resistentes à corrosão atmosférica, como aços corten e aços de alta resistência ao impacto e a condições operacionais difíceis, como cargas dinâmicas e diferenças de temperatura ambiental. Adequado para a fabricação de estruturas metálicas, como plataformas, pontes, estádios e off-shore.

Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente>

Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

Posições de soldadura:



Aplicações

S235JRW, S235J2G3 Patinax 37, Alcodur50, S355J2G3Cu, Corten A - B1

Itacor

52.3, S355K2W

WTsT

Gás de proteção:

M20; M21; M33; C1

Composição Química:

С	Si	Mn	Р	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Zr+Ti
0.08	0.8	1.4	<0.02	<0.02	<0.40	0.25	<0.80	<0.05	<0.02	<0.030	<0.15

Polaridade Aconselhada:



Propriedades mecânicas:

LIMITE ELÁSTICO (N/mm2)	TENSÃO DE ROTURA (N/mm2)	ALONGAMENTO A5 (%)	ENERGIA DE IMPACTO ISO - 40 V (J)
630	550	22	60

Referência	Designação	Kg/Bobine	Bobines/Palete	Kg/Palete
FIOCORT03	FIO SÓLIDO CORTEN D200 0,80MM	5.00	Sem info.	Sem info.
FIOCORT00	FIO SÓLIDO CORTEN 0,80MM	15.00	Sem info.	Sem info.
FIOCORT01	FIO SÓLIDO CORTEN 1,00MM	15.00	Sem info.	Sem info.
FIOCORT02	FIO SÓLIDO CORTEN 1,20MM	15.00	Sem info.	Sem info.