

FIO SAW PARA SOLDADURA DE AÇOS INOXIDÁVEIS : BA-2209

Classificação:

AWS / ASME SFA - 5.9 : ER 2209

EN ISO 14343 - A : S 22 9 3 N L

Descrição técnica:

Fio inoxidável duplex para soldadura de arco submerso. Adequado para soldaduras de aços inoxidáveis duplex 2205 e 2304. O metal depositado apresenta elevada resistência à corrosão na maioria das aplicações. Acabamento liso, revestido de cobre, livre de defeitos superficiais e impurezas.

Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente > 20° C).

Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

Aplicações

MATERIAIS

1.4462 / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4362 / X2CrNiN23-4, 1.4462 / X2CrNiMoN22-5-3 / S31803 / S32205

FLUXOS ADEQUADOS

BF 38SD

Composição Química:

C	Si	Mn	Mo	Ni	Cr	Nb	P	S	Cu
0.015	0.5	1.6	3.3	9.1	23.0	0.16	0.015	0.012	0.1

Referência	Designação	Kg/Bobine	Bobines/Paleta	Kg/Paleta
FSW220901	FIO SAW BA-2209 2,40MM	25.00	Sem info.	Sem info.
FSW220902	FIO SAW BA-2209 3,20MM	25.00	Sem info.	Sem info.
FSW220903	FIO SAW BA-2209 4,00MM	25.00	Sem info.	Sem info.